



Primer 60D

Produkt

Simson Primer 60D jest 1-komponentowym, poliuretanowym środkiem gruntującym, przygotowującym zamknięte podłoża, takie jak poliester, czy stary Marothaan, do aplikacji wylewki Marothaan. W celu uzyskania szczegółów na temat kładzenia wylewki prosimy zapoznać się z kartą techniczną Marothaan.

Zastosowanie

- Przygotowanie powierzchni poliestru (przed aplikacją należy upewnić się, że poliester nie zawiera pozostałości styrenu).
- Przygotowanie powierzchni wylewki Marothaan.

Właściwości

- Szybkie wysychanie - ok. 60 minut.
- Łatwa i szybka aplikacja.

Sposób użycia

Podłoże powinno być suche, czyste, odkurzone i odtłuszczone. Opakowanie zawierające Primer 60D powinno pozostać zamknięte do momentu aplikacji. Produkt można nakładać bezpośrednio z oryginalnego opakowania. Po aplikacji puszkę należy dokładnie zamknąć, tak aby zabezpieczyć produkt przed dostawaniem się do środka zabrudzeń oraz przed gęstnieniem, w związku z jego reakcją na wilgoć z powietrza. Do aplikacji Primer'a 60D należy użyć czystego wałka, nakładając go cienką warstwą. Po upływie ok. 60 minut (rozpuszczalnik musi odparować) można rozpocząć nakładanie wylewki Marothaan. Najlepszą przyczepność wylewki uzyskuje się jeżeli zostanie ona nałożona w ciągu 18 godz. po zastosowaniu Primer'a 60D.

Zużycie: 150-200 g/m².

Uwaga:

Nie należy nakładać Primer'a 60D na powierzchnię, która ma zostać później pomalowana. W przypadku nakładania Marothaan'u na starą wylewkę należy ją uprzednio wyszlifować oraz wyczyścić za pomocą acetonu lub metylochloru.

KLEJE I USZCZELNIACZE

Primer 60D

Dane techniczne

Podstawowy składnik	poliuretan
Konsystencja	płynna
Zawartość suchej masy	ok. 61%
Gęstość	1,01 g/cm ³
Punkt zapłonu	+25°C
Czas wysychania	60 minut
Kolor	beżowy
Opakowania	puszka 5 kg.

Przechowywanie

Primer 60D może być przechowywany 9 miesięcy w oryginalnych, nie otwartych opakowaniach w suchym pomieszczeniu, w temperaturach pomiędzy +5°C i +30°C.

Inne informacje

Karta Bezpieczeństwa produktu dostępna na życzenie.

POLSKA

Inter-Car Sp. z o.o.
www.inter-car.pl
inter-car@inter-car.pl

HOLANDIA

Bostik B.V.
www.bostik.com
infonl@bostik.com